

NEOMID Лак яхтный

Инструкция по применению

Серия: NEOMID DÉCOR

НАЗНАЧЕНИЕ:

NEOMID яхтный лак - атмосферостойкий и износостойкий лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для защитно-декоративного лакирования любых деревянных поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА:

- образует высокопрочное, атмосферостойкое и износоустойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих средств
- продлевает срок службы покрытия
- сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ: гляцевый, полуматовый, матовый (указано на стикере).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Алкидно-уретановый «NEOMID яхтный лак» применяется для покраски строганных и пиленых деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе под воздействием атмосферных осадков или в помещениях: яхт, лодок, террас, фасадов, дверей, оконных рам, паркета, мебели, лестниц и т.д.

Рекомендации:

- Работы с препаратом проводить при температуре не ниже + 10°C.
- Для обеспечения максимальной биозащиты рекомендуется предварительная обработка поверхности глубокопроникающими, бесцветными антисептиками NEOMID Base или NEOMID 400

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Обрабатываемая поверхность должна быть чистой: без грибковых поражений (синева, плесень), грязи, смолы, жировых загрязнений.
- При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем «NEOMID 500», дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.
- Очистить и отшлифовать ранее лакированные поверхности до матового состояния. Удалить пыль.
- Провести контрольную лакировку небольшого участка поверхности для проверки совместимости старого и нового покрытия в обязательном порядке.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- NEOMID яхтный лак – готовый состав. Перед применением тщательно перемешать.
- При окрашивании краскопультом допускается разбавление уайт – спиритом, **не более 10% от объема лака.**
- Инструменты после окончания работ сразу промыть уайт – спиритом.
- Равномерно нанести состав по всей обрабатываемой поверхности кистью, валиком или краскопультом в 2 - 3 слоя. При нанесении первого слоя допускается разбавление Уайт спиритом до 10% от объемов лака.

- При необходимости производить межслойную шлифовку.
- **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** *на отлип*: 6-8 часов при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65 %.
- Нанесение следующего слоя допускается через 24 часа.
- Окончательное отвердевание (отверждение) лака происходит в течение 14 дней.
- При температуре ниже +20°C время высыхания увеличивается.
- Расход средства при однослойном нанесении: 1 литр на 10 -13 м² (в зависимости от свойств окрашиваемой поверхности).

Технические характеристики [NEOMID YACHT](#)

использование	внутри/снаружи	разбавление (разведение)	допускается разбавление уайт-спиритом, не более 10% от объема лака
способы нанесения	- краскопульт - кисть - валик	форма выпуска	готовый состав
расход	1 литр на 10 – 13 м ²	блеск	глянцевый, полуматовый, матовый
t нанесения	>+10 ⁰ C	цвета	бесцветный
время высыхания на отлип	6-8 ч. при t 20 ⁰ C, относительной влажности = 65%	фасовка	жестяная банка 0,9 л., 2,7 л.
количество слоев	2-3	t хранения	в прохладном месте
срок хранения	24 месяца		

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Огнеопасно!
- При проведении работ запрещается курить и пользоваться открытым огнем.
- После окончания работ проветрить помещение.
- При работе использовать защитные очки и перчатки.
- Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела, в случае попадания немедленно промыть их с мылом под струей воды.
- Избегать вдыхания паров и аэрозоля.
- При проглатывании немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку.
- Беречь от детей!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

- Хранить и перевозить в не вскрытой заводской таре в сухом прохладном месте.
- Возможны хранение и транспортировка при отрицательных температурах.
- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- Не складировать вблизи работающих нагревательных приборов.

- Гарантийный срок хранения: до даты указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Остатки продукта не сливать в канализацию, в водоёмы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой мусор.

СОСТАВ:

Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, присадки.

Купить [NEOMID Лак яхтный](#) можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)