

NEOMID 420 антисептик-консервант транспортный

инструкция по применению

Серия: NEOMID PROTECT

НАЗНАЧЕНИЕ:

[NEOMID 420](#) - транспортный антисептик-консервант для защиты круглого, неокоренного леса различных пород. Применяется на период атмосферной сушки и хранения сроком на 2,5 - 3 года.

СВОЙСТВА:

- Защищает древесину от гниения;
- предотвращает поражение дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми древоточцами и короедами, водорослями, мхами, лишайниками;
- снижает степень усушечного растрескивания торцов круглых лесопиломатериалов;
- не изменяет структуру древесины;
- не препятствует дальнейшей обработке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Антисептик-консервант транспортный NEOMID 420 применяется для обработки свежеспиленного круглого леса на период атмосферной сушки, хранения и перевозке в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной).

Рекомендации:

- Работы с антисептиком следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, смолы и т.п.
- При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем [«NEOMID 500»](#), дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:

- NEOMID 420 – концентрат.
- Для изготовления рабочего раствора концентрат разбавить любой доступной водой в соотношении 1:19 (по объему). При разведении состава получается эмульсия цвета кофе с молоком.

Концентрат	Назначение	
1:19	обработка древесины (круглый неокоренный лес)	препарат разводится любой водой

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ:

1. Погружение материала в рабочую эмульсию (окунание).

- Для обработки данным способом рекомендуется использовать емкости из бетона, пластика, нержавеющей стали, из любого металла с покрытием.
- Время погружения материала в раствор: 30-60 секунд.
- При обработке пиломатериалов, после распиловки которых прошло более 12 часов, время погружения в раствор следует увеличить до 2-3 минут.

2. Обильное нанесение рабочей эмульсии на поверхность древесины с помощью распылителя или другого разбрызгивающего устройства.

- Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности.

Расход рабочего раствора: 100 – 200г/м², в зависимости от породы обрабатываемой древесины

ВНИМАНИЕ: Защитить обработанную древесину от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания поверхности (не менее 24 ч. при температуре 16-20°C и относительной влажности воздуха 60%).

Технические характеристики [NEOMID 420](#)

использование	снаружи	разбавление (разведение)	обработка древесины: ➤ 1:19 (по объему)
способы нанесения	- краскопульт - погружение материала в раствор	концентрат	1:19
расход	100 – 200 гр/м ²	срок защиты	2,5 – 3 года
t нанесения	>+5°C	фасовка	пластиковая канистра 36 кг., бочка 240 кг.
t хранения	от +5°C до +40°C, допускается до 5 циклов замораживания	срок хранения рабочей эмульсии	14 дней
время высыхания	не менее 24 ч. при t 16-20°C, относительной влажности = 60%	срок хранения	концентрат - 24 месяца
количество слоев	1		

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки.
- При попадании на кожу, смыть большим количеством воды.
- При попадании в глаза, немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут, при необходимости обратиться к врачу.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- Пожаровзрывобезопасен.

- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
- Хранить в проветриваемом помещении в плотно закрытой заводской таре.
- Рабочую эмульсию перед повторным применением необходимо тщательно перемешать.
- Гарантийный срок хранения концентрата не менее 24 месяцев, рабочей эмульсии – 14 дней.
- Препарат сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.
- Беречь от детей!
- Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03

Купить [NEOMID 420](#) можно в компании «Биоторг»

Официальный сайт - <https://biotorg.com>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+78182460235)